CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Carfil Peuplier 3

Caractéristiques

Matière première	Peuplier
Apparence	Copeaux de bois fines
Granulométrie moyenne	2,0 - 1,4 mm
Masse volumique	140 - 210 g/L
Empoussièrement (< 200µ)	< 0,1 %
Humidité	8 %
Capacité absorption*	Moyenne 295 %
Absorptivité**	9 sec
Valeur du pH	7,3
Conditionnement:	
Standard	- Sac autoclavable de 10 kg - 39 sacs/palette dcode2utf('39',0)Europe en plastic
Irradiation 10 kGy	- Sac double emballage soudé de 10 kg - 39 sacs/palette dcode2utf('39',0)Europe en plastic

*100 ml beaker glass, filling up to 15 ml + 10 ml water
** (output weight sieve mass) / mass*100 = water binding capacity