



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Carfil Litaspen 3



Caractéristiques

Matière première	Peuplier
Apparence	Copeaux de bois fines
Granulométrie moyenne	1,6 - 3,5 mm
Masse volumique	140 - 210 g/L
Empoussièrement (< 200μ)	< 0,1 %
Humidité	8 %
Capacité absorption*	Moyenne 295 %
Absorptivité**	40 sec
Valeur du pH	7,3
Conditionnement:	
Standard	- Sac autoclavable de 10 kg - 39 sacs/palette dcode2utf('39',0)Europe en plastic
Big Bags	- Big Bags de 200 kg - 2 Big Bags par palette
Irradiation 10 kGy	- Sac double emballage soudé de 10 kg - 36 sacs/palette dcode2utf('39',0)Europe en plastic

*100 ml beaker glass, filling up to 15 ml + 10 ml water

** (output weight sieve mass) / mass*100 = water binding capacity



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be